

SE32CE

Gomma espansa a cellule chiuse EPDM+CR - Colore NERO

Proprieta'	Metodo	Unità	Valore
Norme <i>Specification</i> <i>Specifications</i> <i>Spezifikationen</i>	ASTM D 1056-07 AFNOR NF- R 99- 211 FMVSS 302 UL 94 SAE J 18- 79 FIAT 9.55256/01	2A1-2 B2 C1 F1 P 3C 08 B3 C2 CAT.3 (sp.<2mm) 94HBF (sp.>3mm) SCE 41/42 BC CC 110 / SPAF 150 / H	
Densità <i>Masse volumique</i> <i>Density</i> <i>Spezifisches Gewicht</i>	ISO845-88	kg/m³	130 ±20
Durezza <i>Dureté</i> <i>Hardness</i> <i>Harte</i>		sh00	35 ±5
Resistenza alla compressione <i>Resistance à la compression</i> <i>Compression defelction</i> <i>Stauchharte nach</i>	ASTM D 1056-78 - 25%	kpa	35* 20-50
	NF R 99211-80 - 50%	kpa	105* 70-160
Assorbimento d'acqua <i>Absorption d'eau</i> <i>Water absorption</i> <i>Wasseraufnahme</i>	ASTM D 1056-78	%	4* <= 8
Compression set 50%/22h <i>Deformation remanente 50%/22h</i> <i>Compression set 50%/22h</i> <i>Druckverformungsrest 50%/22h</i>	ASTM D1056-78 23 °C NF R 99211-80 40 °C	%	16* <= 25 50* <= 80
Ritiro lineare dopo 7gg a 70 °C <i>Retrait lineaire apres 7 jrs a 70 °C</i> <i>Linear shrinkagw after 7 days a 70 °C</i> <i>Lineare Schrumpfung nach 7 Tage a 70 °C</i>		%	-3* max -5
Stabilità dimensionale dopo 3gg a 80 °C <i>Stabilité dimensionnelle apres 3 jrs a 80 °C</i> <i>Dimensional stability 3 days a 80 °C</i> <i>Massbestaendigkeit nach 3 tage 80 °C</i>		%	-2,4* -5 / 1
Allungamento alla rottura <i>Allongement a la ropture</i> <i>Ultimate elongation</i> <i>Bruchdehnung</i>	ISO 1798-97	%	=> 150
Resistenza alla rottura <i>Resistance a la rupture</i> <i>Tensile strenght</i> <i>Zugfestigkeit</i>	ISO 1798-97	kpa*	=> 400
Resistenza allo strappo <i>Resistance a la dechirure</i> <i>Tear resistance</i> <i>Zerresfestigkeit</i>	ISO 34-1 (B-a) 94	Kn/M	=> 0,5
Resistenza all'ozono <i>Resistance a l'ozone</i> <i>Ozone resistance</i> <i>Ozonbestandigkeit</i>	200 pphM/168h		200 pphm
Resistenza aria + U.V. <i>Resistance air + U.V.</i> <i>Resistance air + U.V.</i> <i>Luftbestaendigkeit</i>	FMVSS 302		eccellente excellent exellent ausgezeichnet
Temperatura d'utilizzazione <i>Temperature d'utilisation</i> <i>Temperature range</i> <i>Indikavtemperaturbereich</i>	continua/en continu/Continuous/Einsatztemperatur		-40 °C +80 °C
	a intermittenza / en intermittent / Intermittent / Spitztemperatur		+100 °C

Senza CFC, IMDS disponibile, soddisfa la Direttiva 2000/53/CE

Sans CFC, fiche IMDS disponible, satisfait la directive 2000/53/CE

CFC free. IMDS data sheets available, complies with the european prescription 2000/53/CE

Enthait keine CFC, IMDS technische untelage verfugbar, entpricht die europaische verordnug 2000/53/CE

*Valori medi indicativi

Maggio 07