

Tecno Plast sas

di ANDREASI D. & C.

C.so Francia, 231 – 10090 Rivoli (To)

Tel. 011.957.50.31 – Fax 011.957.41.06

P.IVA/CF 05732690010

E-Mail info@tecnoplastsas.eu Sito Web www.tecnoplastsas.eu

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

FELTRO IN LANA BATTUTA

cod. P1

Caratteristiche	Valori	u.m.	Tolleranza	Norme
Composizione	70% lana 30% sfilacciati misti			
Pulizia Struttura	paglioso medio ordinario			
Densità	0,28	g/cm ³	+/- 0,032	DIN 61200
Spessore	8	mm	+/- 0,5	DIN 61206
Peso	1680	g/m ²	+/-256	
Colore	bianco naturale			
Resistenza biologica	può essere attaccata da tarme			
Resistenza alla temperatura	a 100° C irruvidisce, a 130° C inizia a decomporsi			
Trattamenti	-			
Aggiunte	-			

N.B. I valori sono intesi solo come fonte di informazione e non costituiscono garanzia. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è idoneo all'uso cui intendono destinarlo. Il prodotto qui descritto è venduto ed è soggetto alle condizioni generali di vendita del fornitore.

23/07/2018