

TONDO CM111 (CR)

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Gomma espansa a cellule chiuse CR - colore nero

PROPRIETA'	METODO	VALORE
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	-	< 5%
Ritiro lineare dopo <i>Linear shrinkage after</i>	22 h a 70 °C (158 °F)	< 5%
Compression set 50% / 22h <i>Compression set 50% / 22h</i>	50% / 22 h-ST / 23 °C (70 °F)	< 25%
Corrosione su rame e argento <i>Corrosive effect on Copper and Silver</i>	NF ISO 6505 7 j-d-Tg. / 40 °C (104 °F)	Non corrosivo <i>Non corrosive</i>
Resistenza ai carburanti B ASTM <i>Resistance to fuel B ASTM</i>	Variazione di massa dopo 7 giorni a 23 °C Change in weight after 7 days at 23 °C (73 °F)	< 150%
Resistenza al fuoco <i>Fire resistance</i>	FMVSS 302	Conforme / Conform
	UL 94	HF1 ø 2 mm --> 8 mm
Resistenza all'ozono <i>Ozone resistance</i>	200 pphm / 30 °C (86°F) / 48 h-St	Nessuna screpolatura <i>No cracking</i>
Temperatura di utilizzo <i>Temperature range</i>	In continuo / Continuous	-40 °C (-40 °F) / +115 °C (+239 °F)
	Intermittente / Intermittent	+ 130 °C (+ 266 °F)

Senza CFC, scheda IMDS disponibile, soddisfa la Direttiva 2000/53/CE sui metalli pesanti

CFC free, IMDS datasheet available, complies with the european prescription 2005/53/CE on heavy metals

Materiale riciclabile / Can be recycled

Diametro <i>Diameter</i>	Tolleranze <i>Tolerances</i>	Confezionamento in pacchi <i>Packaging in parcels</i>	Peso al metro lineare <i>Weight per meter</i>	Resistenza alla compressione <i>Compression deflection</i>
(mm)	(mm)		(g/m) ± 30%	25 % (DaN/m)
BOBINE				
2,0	± 0,3	3000 m (2 x 1500 m)	2,5	N.A. / N.G.
2,5	± 0,3	3000 m (2 x 1500 m)	3,0	N.A. / N.G.
2,8	± 0,3	2000 m (2 x 1000 m)	3,5	< 25
3,0	± 0,3	1500 m (2 x 750 m)	4,0	< 25
3,5	± 0,3	3000 m (2 x 1500 m)	4,5	< 33
4,0	± 0,3	2000 m (2 x 1000 m)	6,0	< 36
4,5	± 0,3	1500 m (2 x 750 m)	7,0	< 38
5,0	± 0,3	1500 m (2 x 750 m)	7,5	< 40
6,0	± 0,3	1000 m (2 x 500 m)	10,0	< 41
7,0	± 0,3	900 m (2 x 450 m)	13,0	< 44
8,0	± 0,4	600 m (2 x 300 m)	17,0	< 49
9,0	± 0,4	500 m (2 x 250 m)	22,5	< 62
10,0	± 0,5	400 m (2 x 200 m)	24,5	< 66
11,0	± 0,5	300 m (2 x 150 m)	27,0	< 68
ROTTOLI / REELS				
12,0	± 0,6	200 m (4 x 50 m)	31,0	< 70
13,0	± 0,6	300 m (6 x 50 m)	36,5	< 70
14,0	± 0,6	200 m (4 x 50 m)	45,0	< 73
15,0	± 0,6	200 m (4 x 50 m)	49,5	< 95
16,0	± 0,6	200 m (4 x 50 m)	59,0	< 95
18,0	± 1,0	125 m (5 x 25 m)	70,0	< 119
19,0	± 1,0	125 m (5 x 25 m)	81,0	< 126
20,0	± 1,0	100 m (4 x 25 m)	88,0	< 137
22,0	± 1,5	100 m (4 x 25 m)	110,0	< 140
25,0	± 1,5	100 m (4 x 25 m)	114,0	< 171

Le informazioni e i dati riportati sono offerti in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, né può essere presunta garanzia. Documento fornito in copia non controllata

* The above given information should be considered only as a guide in making a choice of material according to the use to which it is put.

Sede e stabilimento

Strada Alberassa 75, 10026 SANTENA - Tel +39.011/550.31.66 - Fax +39.011/550.31.45 - Capitale sociale euro 1.500.000,00 i.v.
www.tekspan.it